


UNIEPAL-DREW SPECIAL FR

12.09.2023 r.

Nazwa produktu:	UNIEPAL-DREW SPECIAL FR Jednoskładnikowy, rozpuszczalnikowy lakier ogniochronny do powierzchni drewnianych i drewnopochodnych.	
Dokumenty odniesienia:	<ul style="list-style-type: none"> • Europejska Ocena Techniczna ETA-18/0489 z 29/06/2018 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr DWU/16/2018 • Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych • Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji 	
Zastosowanie:	Lakier UNIEPAL-DREW SPECIAL FR przeznaczony jest do stosowania jako wyrób uniepalniający, w celu poprawienia reakcji na ogień wyrobów budowlanych z drewna lub drewnopochodnych, z wyłączeniem podłóg. Może być nakładany na dowolne podłoża drewniane (z wyłączeniem drewna egzotycznego) lub wyroby drewnopochodne o grubości co najmniej 12 mm. Przeznaczony również do ogniochronnego zabezpieczania i dekoracyjnego wykańczania powierzchni drewnianych, wykonanych z gatunków drewna krajowego.	
Kategoria użytkowania związana z narażeniem na warunki pogodowe	Typ X - wszystkie warunki: wewnętrzne, częściowo narażone na działanie czynników zewnętrznych i zewnętrzne, narażone na czynniki zewnętrzne (temperatura, opady, wilgotność powietrza, promieniowanie UV).	
Klasyfikacja reakcji na ogień:	Wyroby pokryte lakierem UNIEPAL-DREW SPECJAL FR w ilości co najmniej 200 g/m ² , zostały sklasyfikowane w zakresie reakcji na ogień jako niezapalne (B-s1, d0) .	
Stopień rozprzestrzeniania ognia	Dla elementów budynku z wyłączeniem ścian zewnętrznych przy działaniu ognia z zewnątrz. Klasyfikacja dotyczy elementów drewnianych lub drewnopochodnych o grubości minimalnej 12 mm, zabezpieczonych lakierem UNIEPAL-DREW SPECJAL FR. Zużycie lakieru w ilości 200 g/m ² . Stopień rozprzestrzeniania ognia: : nierozprzestrzeniające ognia wg. Warunków Technicznych (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 – z późniejszymi zmianami) elementy w klasie B-s1,d0 nierozprzestrzeniają ognia na podstawie klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13501-1. Klasyfikacja nie obejmuje drewna egzotycznego.	
Przygotowanie lakieru:	<ul style="list-style-type: none"> • Produkt dokładnie wymieszać przed użyciem. • Jeśli występuje zjawisko „nitkowania”, lepkość lakieru można zmniejszyć przez dodatek ksyłenu lub benzyny lakowej w ilości nie przekraczającej 10%. 	
Przygotowanie podłoża:	<ul style="list-style-type: none"> • Zaszpachlować wszelkie defekty powierzchni, oczyścić, odtłuścić i odpylić podłoże. 	

UNIEPAL–DREW SPECIAL FR

12.09.2023 r.

	<ul style="list-style-type: none"> • Lakier należy nakładać wyłącznie na powierzchnie wykonane z surowego drewna o wilgotności względnej nie przekraczającej 20%. • Powierzchnie wykonane z drewna dębowego wymagają dodatkowo aplikacji podkładu nitrocelulozowego lub alkoholowego. • Po wyschnięciu lakier tworzy bezbarwną powłokę, nie zmieniając koloru drewna.
Aplikacja:	<ul style="list-style-type: none"> • Lakier nanosić w temperaturze powyżej 10°C. • Przed rozpoczęciem właściwych prac zaleca się wykonanie próby w niewielkiej skali celem zoptymalizowania parametrów aplikacji (wydajność, rozlewność, czas schnięcia, itd.). • Na płaszczyzny pionowe i poziome lakier nanosić dwu- lub trzykrotnie w ilości całkowitej, co najmniej 200 g/m². • Odstęp czasu między kolejnymi zabiegami jest uzależniony od temperatury i wilgotności otoczenia. • W temperaturze 23°C (± 2) i wilgotności względnej 50% (± 5) drugą warstwę można nakładać po 16 godzinach, trzecią po całkowitym wyschnięciu poprzednich warstw. • Bezpośrednio po zakończeniu prac należy dokładnie oczyścić ksylenem lub benzyną lakową narzędzia natryskowe lub pędzel.
Inne informacje, uwagi:	<ul style="list-style-type: none"> • Produktu nie stosuje się do gatunków drewna egzotycznego. • Wydajność: max 4-5 m²/l przy całkowitym wymalowaniu w zależności od chłonności podłoża. • Rozpuszczalność: nie rozpuszcza się w wodzie, rozpuszcza się w niektórych rozpuszczalnikach organicznych. • Po wyschnięciu tworzy bezbarwną powłokę, nie zmieniając koloru drewna. • Powierzchnie pokryte innymi lakierami mogą zmienić klasyfikację ogniową. • Lakier nie nadaje się do malowania podłóg. • Całkowitą ogniochronność uzyskuje się po okresie 72 godzin od pomalowania po całkowitym odparowaniu rozpuszczalnika. Warunek: pełne utwardzenie lakieru. • Nie dopuścić do osadzania się składników lakieru. Mieszać przed użyciem i w trakcie malowania. • Nie mieszać z innymi lakierami.
Stan techniczny:	<ul style="list-style-type: none"> • Powłoki należy sprawdzić przynajmniej raz na 12 miesięcy. <p>W przypadku uszkodzeń mechanicznych (np. zadrapania, rysy, pęknięcie drewna) lub chemicznych (np. agresywne opady, ptasie odchody) należy ubytki uzupełnić.</p>
Magazynowanie i transport:	<ul style="list-style-type: none"> • Przechowywać i przewozić w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze: powyżej +5 ÷ 30°C. • W miejscach magazynowania przestrzegać zakazu palenia,

UNIEPAL–DREW SPECIAL FR

12.09.2023 r.

	używania otwartego ognia. UN 1263 FARBA, 3, III, (D/E)
Środki ostrożności:	<p>Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Pomieszczenia po malowaniu wietrzyć do zaniku zapachu, po tym czasie nadaje się ono do użytkowania.</p> <p>Produkt łatwopalny. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.</p> <p>W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.</p> <p>Zawartość LZO: max 400 g/l.</p>
Producent / Zakład Produkcyjny:	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ADW” Sp. z o.o. ul. Zbożowa 2, 43-175 Wyry tel. 32 218 71 85
Dostępne opakowania:	5; 12 litrów
Dokument stworzono:	12.09.2023 r.